



**HAUTE ADHÉRENCE
SANS SOUS-COUCHE**

Direct PROTECT®

PEINTURE **FER**

La peinture FACILITANTE ET
PERFORMANTE.



**DIRECT
SUR ROUILLE**
RÉSINE ANTI-ROUILLE

- **Direct sur rouille :**
Peinture à base de résine alkyde uréthane et d'agents anti-corrosion.

**SÉCHAGE
RAPIDE**

- **Résiste aux intempéries,**
aux UV et aux chocs.

**8 ANS
GARANTIE**

Formats :
0,25L-0,5L – 2L
Aspects : mat - brillant

NUANCIER

BLANC
RAL 9016

SABLE
RAL 1015

BRUN HAVANE

ROUGE BASQUE
RAL 3004

ANTHRACITE
RAL 7016

NOIR
RAL 9005

BLEU HOGGAR
RAL 5003

BLEU BRETAGNE
RAL 5010

VERT OMORIKA
RAL 6009

VERT BASQUE
RAL 6005

GRIS GALET
RAL 7045

B

B

B

B

B-M

B-M

B

B

B

B

B

• PERFORMANCES

- **Direct sur rouille** : Peinture à base de résine alkyde uréthane et d'agents anti-corrosion, qui stoppe la rouille, permet une application directe sur métaux oxydés, et empêche la formation de rouille sur métaux neufs.
- **Application directe** sur métaux neufs ou en rénovation, sur toutes les anciennes peintures
- **Haute résistance** intempéries, UV et chocs.
- **Application facile** sans coulure sur surfaces verticales, grâce à une formulation légèrement gélifiée.
- **Séchage rapide**

• DESTINATION

- Protège et décore les métaux extérieurs : ferronneries, portails, clôtures, balustres, rambardes, barrières...
- Convient à tous types de métaux ferreux et alliages (acier doux, fer, fonte...), mais également aux métaux non ferreux (tôles galvanisées, aluminium, zinc, cuivre...) neufs ou anciens.

• ÉTAPE 1 - PRÉPARATION

Préparation indispensable avant mise en peinture : toute surface à peindre doit être propre, sèche et non grasse.

MÉTAUX BRUTS :

- neufs : dégraisser au Shampoing Actif Tous Métaux V33.
- rouillés : éliminer les parties rouillées à la brosse métallique.
- métaux non ferreux (alu, galva, zinc, cuivre) : appliquer le Shampoing Actif Tous Métaux V33 puis le Primaire d'Adhérence Métaux & Plastiques V33.

MÉTAUX DÉJÀ PEINTS :

- peinture en bon état : poncer légèrement et dépeussier.
- peinture abîmée : brosser les traces de rouille et enlever les restes de peinture avec le Décapant Fer V33 puis dégraisser au Shampoing Actif Tous Métaux V33.

• ÉTAPE 2 - APPLICATION

Conditions idéales d'application : entre 12° et 25°C sans pluie et sans vent. Remuer la peinture avant et pendant l'emploi à l'aide d'une baguette longue et large afin de bien l'homogénéiser.

Appliquer sur un support propre et bien préparé en 2 couches. Appliquer chaque couche de façon régulière, sans surépaisseur et en croisant les passes.

Laisser sécher 24 heures et poncer légèrement entre chaque couche..



Cette peinture participe à l'amélioration de ma qualité de vie :

- parce qu'il s'agit d'une peinture **PERFORMANTE** et **FACILITANTE**.
- parce qu'elle m'apporte un résultat **ESTHETIQUE SANS COMPROMIS**.
- parce qu'elle dispose d'un nuancier **INTEMPOREL** avec des teintes actuelles qui durent.
- parce que la transversalité **DES TEINTES entre les peintures V33** me permet de coordonner les couleurs même avec des peintures spécialisées.



Fabricant de qualité de vie

