



ANTIROUILLE INCOLORE

Formule à base de résine alkyde hautement dosée en pigments anticorrosion, qui s'applique directement sur la rouille et bloque son développement.

Destination

S'applique en prévention ou traitement de la rouille sur les métaux ferreux et alliages contenant du fer (fonte, acier...) en intérieur et extérieur : balcons, volets, mobiliers de jardin, ferronneries...

Idéal pour traiter les grandes surfaces de rouille.

Propriétés

- Neutralise la rouille : ses agents fixants vont pénétrer la rouille jusqu'au métal sain pour en chasser l'air et l'humidité.
- Isole et stabilise le métal : la rouille est utilisée comme pigment pour former un film de protection.
- Base d'accrochage pour peintures : appliqué sur support rouillé ou sain, renforce l'adhérence des peintures.
- Traitement préventif sur métal sain (passivation du fer).
- Additif antirouille en dilution pour peintures, vernis, lasures... en phase solvant.

Préparation

Le métal doit être propre, sec et dépoli.

- **Fer neuf** : dégraisser au Solvant Nettoyeur V33.
- **Fer Rouillé, peinture abîmée** : éliminer les particules de rouille ou de peinture friables à l'aide d'une brosse métallique et dépolier.

Application

Bien remuer avant emploi.

- **Fonction Antirouille** : appliquer le produit pur, directement sur la rouille non friable. Passer une à deux couches à 24 heures d'intervalle. A l'extérieur, doit être recouvert d'une peinture pour métaux.

- **Dosage de la fonction additif peintures** : Procéder au préalable à un essai de compatibilité avec la peinture. En sous-couche : 50% d'antirouille mélangé à la peinture. En couche intermédiaire : 20 à 25% d'antirouille mélangé à la peinture. En finition : ne pas dépasser 5%.

Conditions idéales d'application : entre 10° et 25° par temps sec.

Conseils V33

A l'extérieur, l'Antirouille Incolore V33 doit être impérativement recouvert d'une peinture fer.

L'Antirouille Incolore est idéal pour les grandes surfaces à traiter et pour les parties difficiles d'accès, grâce à sa texture très liquide. Pour les points de rouille, préférer le Transformateur de Rouille V33.



Teinte : Incolore

Aspect : Satin

Conditionnements : 0,25 L et 0,5L

Temps de séchage :

Au toucher : 3 h

Entre couches : 24 h

Rendement en 1 couche par 1L :

± 20 m²

Nettoyage des Outils : White spirit ou Solvant Nettoyeur V33

Matériel : pinceau