



BASE DE PRÉPARATION



Peinture à base de résine alkyde et d'agents anticorrosion. S'applique directement sur métal sain ou rouillé en préparation avant la Patine de Finition. La superposition des deux produits permet d'obtenir des effets métaux vieillis.

Destination

S'applique sur tous les métaux ferreux et alliages contenant du fer (fonte, acier...) en intérieur et extérieur : portails, grilles, garde-corps, ferronneries, accessoires de jardin...

Peut convenir également en décoration sur boiserie, polystyrène...

Propriétés

- Prépare l'application de la Patine de Finition.
- A base d'agents anticorrosion pour protéger les métaux du développement de la rouille.
- Résiste aux intempéries et UV pour une tenue à l'extérieur.
- Application directe sur supports rouillés brossés.
- Temps de séchage réduit entre couches pour un travail dans la journée.

Préparation

Le support doit être propre, sec et dégraissé.

- **Fer neuf** : dégraisser au Solvant Nettoyeur V33. Pour une excellente tenue, appliquer la Sous-couche Métaux Ferreux V33.
- **Fer Rouillé** : broser les parties non adhérentes à la brosse métallique, puis utiliser l'Antirouille Incolore V33 pour traiter les grandes surfaces de rouille. Pour les points de rouille, utiliser le Transformateur de Rouille V33.
- **Fer peint, peinture abîmée** : enlever la peinture écaillée avec le Décapant Fer Gel Express V33 puis dégraisser.
- **Fer peint, peinture en bon état** : Lessiver puis poncer légèrement pour dépolir le film.
- **Métaux non ferreux** : appliquer la Sous-couche Alu, Galva, Zinc V33 comme base d'accrochage.

Application

Bien remuer avant emploi.

- Appliquer uniformément au pinceau pour couvrir le support, à température ambiante comprise entre 10° et 25°C par temps sec.
- Laisser sécher 8 heures avant d'appliquer une deuxième couche, ou la Patine de Finition.

Conseils V33

Il peut être nécessaire d'appliquer une deuxième couche de Base si le support métallique n'est pas entièrement recouvert.

Évitez de travailler au soleil : la chaleur absorbée par le métal entraîne un séchage trop rapide de la peinture, ce qui nuit à sa bonne tenue.

Teintes : 6 teintes

Aspect : Satin

Conditionnements : 0,25 L et 0,5L

Temps de séchage :

Au toucher : 1 h 30

Entre couches : 8 h

Rendement en 1 couche par 1L :

± 10 m²

Nettoyage des Outils : White spirit ou Solvant Nettoyeur V33

Matériel : pinceau