



PEINTURE FER CLIMATS EXTRÊMES®

Formule à base de résine polysiloxane et d'agents anticorrosion qui offre une **GARANTIE 8 ANS** de tenue à l'extérieur dans des conditions climatiques difficiles.

Destination

Métaux ferreux et alliages (fonte, acier...) soumis à des **conditions climatiques très rudes** : ferronneries de bord de mer, de montagne ou exposées en plein sud...

Supports extérieurs : volets, garde-corps, portails, grilles, barrières, ferronneries...

Propriétés

- Peinture à base de résine polysiloxane et d'agents anti-corrosion qui s'adapte à la dilatation du métal et résiste aux chocs sans s'écailler.
- Neutralise la rouille en profondeur et empêche son développement.
- Enrobe angles et arêtes pour former une barrière parfaitement étanche et protectrice contre la rouille.
- Résiste aux rayons UV pour une haute durabilité des couleurs.
- Compatible en rénovation avec toutes les anciennes peintures solvant ou phase aqueuse.

Préparation

Indispensable avant mise en peinture. Toute surface à peindre doit être propre, sèche et non grasse.

MÉTAUX BRUTS :

- **neufs** : dégraisser au Shampooing Actif Tous Métaux V33.
- **rouillés** : éliminer les parties rouillées à la brosse métallique.
- **métaux non ferreux (alu, galva, zinc, cuivre...)** : appliquer le Shampooing Actif Tous Métaux V33 puis le Primaire d'Adhérence Métaux & Plastiques V33.

MÉTAUX DÉJÀ PEINTS :

- **peinture en bon état** : poncer légèrement et dépoussiérer.
- **peinture abîmée** : brosser les traces de rouille et enlever les restes de peinture avec le Décapant Fer V33 puis dégraisser au Shampooing Actif Tous Métaux V33.

Application

Conditions idéales d'application : entre 10° et 25°C.

1. Remuer la peinture avant et pendant l'emploi à l'aide d'une baguette longue et large afin de bien homogénéiser.
2. Appliquer sur un support propre et bien préparé en 2 couches. Appliquer chaque couche de façon régulière, sans surépaisseur et en croisant les passes. Laisser sécher 24 heures et poncer légèrement entre chaque couche.

Conseils V33

Pour renforcer la tenue à la corrosion sur supports particulièrement rouillés, appliquer avant toute finition le Shampooing Actif Tous Métaux V33.

Sur des métaux très exposés, il est recommandé d'appliquer au préalable le Primaire d'Adhérence Métaux et Plastiques.



Teintes : 14 brillantes / 1 mat / 4 martelées

Aspects : Brillant, Mat, Martelé

Conditionnements : 0,5L, 1.5L et 2,5L

Temps de séchage :

Au toucher : 8 h / teintes martelées : 3 h

Entre couches : 24 h / teintes martelées : 12 h

Rendement en 1 couche par 1L :

± 16 m²

Aspects martelés : 10-12m²/L

Nettoyage des Outils : White spirit ou Solvant Nettoyeur V33

Matériel : pinceau, rouleau à poils mi-longs ou pistolet