



# PEINTURE SOL TRAFIC EXTRÊME

Peinture à base de résine alkyde uréthane pour une protection renforcée des sols très exposés.

## Destination

S'applique sur supports de type : ciment, béton, brique, plancher...  
Convient en intérieur et extérieur pour : garage, sous-sol, escalier, allée roulante, cellier, buanderie...

## Propriétés

- Haute résistance aux passages répétés de voitures : usure et pneus chauds.
- Insensible aux taches et aux graisses : protège le sol des huiles, produits chimiques, hydrocarbures...
- Haute tenue aux rayures et aux chocs, poinçonnements d'outils, abrasion...
- Application directe sur sols ciment et béton préparés.
- Imperméable et anti-UV.
- 6h entre couches pour un travail complet dans la journée.

## Préparation

Indispensable avant peinture sol.

Le support doit être propre, sec et non gras, poreux et non farinant.

### SUPPORTS BRUTS :

- **Béton neuf** : laisser sécher 3 mois avant peinture.
- **Ciment / béton brut** : dégraisser à l'aide du Shampooing Actif Ciment-Béton V33.

Vérifier la porosité du sol grâce au « test de la goutte d'eau » déposée sur le sol. Si elle reste en surface, le sol n'est pas poreux et la peinture n'adhèrera pas. Appliquer une solution d'acide chlorhydrique et d'eau (1L pour 4L d'eau) pour ouvrir le béton puis rincer. Laisser sécher 48 heures.

- **Parquets, planchers, bois** : poncer puis dépoussiérer.
- **Métal** : dérouiller et dégraisser.

### SUPPORTS DÉJÀ PEINTS :

- Lessiver. Poncer à l'abrasif gros grain et éliminer au maximum l'ancienne peinture. Dépoussiérer.

## Application

Bien remuer avec une baguette longue et large avant chaque utilisation pour obtenir un mélange homogène.

- Appliquez la première couche diluée à 5% de white spirit sur sols bruts ciment, béton ou bois.
- Conditions idéales d'application : entre 10° et 25°C.
- Sur sols très poreux ou très sollicités, une 3<sup>ème</sup> couche peut être nécessaire.
- Délais de remise en service de la pièce : usage piétonnier 24 heures et passage de voiture 72 heures.

## Conseils V33

Pour optimiser la tenue de votre peinture sur les sols ciment fermés, farinants ou très sollicités, appliquez avant finition le Primaire d'Adhérence Ciment-Béton V33.

Lessivable aux détergents et nettoyeur haute pression.



**Teintes** : 11 teintes

**Aspect** : Satin

**Conditionnements** : 0,5L - 2,5L-3L- 5L

**Temps de séchage** :

Entre couches : 6 h

Complet: 24h

**Rendement en 1 couche par 1L** :

± 14 m<sup>2</sup> selon porosité du support

**Nettoyage des Outils** : White spirit ou Solvant Nettoyeur V33

**Matériel** : pinceau, rouleau à poils longs (8 à 12 mm)