



SHAMPOOING ACTIF CIMENT-BÉTON

Formule concentrée à base d'acide et détergent surpuissant.
Préparation indispensable avant peinture de sol pour améliorer l'accrochage et éviter les risques de décollement.



Destination

S'applique en préparation sur sols intérieurs et extérieurs bruts avant peinture : ciments, bétons, briques ou carrelages.

Propriétés

- Nettoie et dégrasse les sols grâce à ses agents détergents.
- Neutralise la surface des ciments neufs, à très forte agressivité chimique pour les peintures.
- Augmente la porosité du sol grâce à son action acide : élimine la laitance du ciment et permet de dépolir les surfaces lisses de type carrelages.
- Dégraisse les taches d'huiles superficielles.
- Formule concentrée à diluer avec de l'eau.

Préparation

- **Ciment / Béton neuf** : attendre 3 mois pour un séchage complet de la chape.
- **Taches grasses** : les diluer avec le Solvant Nettoyeur V33, puis saupoudrer de sciure ou Terre de Sommières pour absorber et éliminer les graisses.

Application

Phase primordiale et indispensable avant peinture de sol pour en optimiser l'adhérence.

- Doser la dilution du Shampooing en fonction de la porosité du sol.
- Versez le shampooing dans l'eau puis mélangez en évitant les éclaboussures. Portez des gants et des lunettes de protection.
- Appliquer le shampooing à l'aide d'un arrosoir, pour une répartition uniforme sur toute la surface.
- Dégraisser énergiquement au balai-brosse puis laisser agir 30 mn et rincer à grande eau.
- Répétez l'action jusqu'à élimination complète de la laitance et des poussières de ciment.
- Peindre après séchage complet du sol (24h minimum).
- Condition d'application entre 10° et 25° par temps sec.

Conseils V33

DOSAGES :

- Ciment ancien, voile de ciment : 1L + 30L d'eau = 40 m²
- Ciment neuf : 1L + 15L d'eau = 20 m²
- Ciment lisse, fermé, non poreux : 1L + 10L d'eau = 12 m²
- En cas de fort encrassement ou d'un béton très lisse, la concentration peut être augmentée.

Teinte : Incolore

Aspect : -

Conditionnements : 0,5L et 1L

Temps de séchage :

Avant peinture : 24 h minimum

Rendement en 1 couche par 1L :

± 35 m² en dilution

Peut varier fortement en fonction des dosages de dilution

Nettoyage des Outils : Eau

Matériel : Balai-brosse

La formule de ce produit est déposée aux Centres Anti-Poison et de Toxicovigilance. En cas d'accident ou d'ingestion, appelez un médecin ou un Centre Anti-Poison

V33 S.A. – B.P. 1 – F-39210 Domblans

Service Consommateurs : 03 84 35 00 00

La présente notice a pour but d'informer. Les renseignements reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelle en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. Etant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l'utilisateur de ses propres expériences. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique. Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes.