



PEINTURE SOL TERRASSES-BALCONS

Formule à base de résine acrylique spéciale extérieur qui offre une haute résistance aux agressions climatiques.

Destination

S'applique sur supports de type : ciment, béton, bois, carrelages et dalles extérieures, pierres...

Idéale pour terrasse, balcon, escalier, allée piétonne, seuil de porte...

Propriétés

- Protection imperméable et anti-UV contre les intempéries. Limite l'encrassement et le développement de moisissures.
- Film protecteur imperméable et souple qui résiste aux agressions climatiques et variations de support sans s'écailler.
- Lessivable au nettoyeur haute pression et résistant aux rayures, chocs, trafic piétonnier...
- Sans odeur à l'application. Séchage rapide.
- Testé non glissant, Ecolabel et Norme Jouets EN 71.3 pour plus de sécurité.

Préparation

Phase primordiale pour assurer la bonne tenue d'une peinture de sol.

Le support doit être propre, sec, non gras, poreux et non farinant.

SUPPORTS BRUTS :

- **Ciment / béton brut** : décroasser à l'aide du Shampooing Actif Ciment-Béton V33.
- **Béton neuf** : laisser sécher 3 mois avant peinture.
- **Ragréage, béton très lisse** : vérifier la porosité du sol grâce au « test de la goutte d'eau » déposée sur le sol. Si elle reste en surface, le sol n'est pas poreux et la peinture n'adhèrera pas. Appliquer une solution d'acide chlorhydrique et d'eau (1L pour 4L d'eau) pour ouvrir le béton puis rincer. Laisser sécher 48 heures.
- **Pierres, Carrelages et dalles extérieures** : lessiver à l'aide du Shampooing Actif Ciment-Béton V33.

SUPPORTS DÉJÀ PEINTS :

- Enlever la peinture non adhérente. Lessiver. Dépolir la surface au papier de verre grain 100 puis dépoussiérer.

Application

Bien remuer avec une baguette avant emploi pour obtenir un mélange homogène.

- Sur supports poreux de type sol ciment, béton ou bois, appliquer au rouleau à poils longs la première couche, diluée à 5% d'eau pour optimiser l'accrochage. Attendre 3 heures avant de passer la seconde couche sans dilution.
- Sur supports lisses et non poreux (carrelages extérieurs), appliquer en 2 couches sans dilution au rouleau laqueur.
- Conditions idéales d'application : entre 10° et 25° par temps sec.
- Délai de remise en service du sol : usage piétonnier 12 heures et usage intensif : 48 heures.

Conseils V33

Pour renforcer l'accrochage de la peinture sur des sols ciment ou béton très sollicités, lisses ou fermés, appliquer au préalable le Primaire d'Adhérence Ciment-Béton V33.



Teintes : 9 teintes

Aspect : Satin

Conditionnements : 0,5L et 2,5L

Temps de séchage :

Au toucher : 30 mn

Entre couches : 3 h

Rendement en 1 couche par 1L :

± 14 m² selon porosité du support

Nettoyage des Outils : Eau

Matériel : pinceau, rouleau à poils longs (5 à 8 mm) ou rouleau laqueur en fonction du support