



VITRIFICATEUR

GEL ESCALIERS



Incolore
Mat

Incolore
Satin

Incolore
Brillant

Chêne
Moyen
Satin



PERFORMANCES

Les progrès de la recherche V33 permettent de renforcer les performances du vitrificateur GEL ESCALIERS.

- Formule anti-glisse : limite les risques de glisse dans les escaliers grâce à des micro-particules antidérapantes intégrées dans la formule. Testée par le laboratoire LABOSPORT, homologué pour l'évaluation des salles de basket-ball, selon la norme NF EN 13036-4.
- Texture gel anti-goutte : permet une application simple et facile sur marches, contremarches, rampes et balustrades.
- Parfaite résistance aux rayures, aux chocs et aux passages fréquents.

DESTINATION

Escaliers, rampes et balustrades en bois neuf ou ancien, d'essence européenne ou exotique.



PRÉPARATION

Le bois doit être nu, propre et sec.

- ESCALIER BRUT : poncer mécaniquement à l'aide d'une ponceuse à bande (abrasif grain 120) puis dépoussiérer avec soin.
- ESCALIER VITRIFIÉ : poncer mécaniquement en deux passes (abrasif grain 60 puis grain 120) jusqu'à retrouver le bois nu. Dépoussiérer avec soin.
- ESCALIER CIRÉ : décirer à l'aide du DÉCRASSANT V33 puis poncer mécaniquement en deux passes (abrasif grain 60 puis grain 120) jusqu'à retrouver le bois nu.
- BOIS GRAS NU (teck, doussié...) : dégraisser à l'aide du SOLVANT NETTOYEUR V33 juste avant l'application du vitrificateur.

APPLICATION

Conditions idéales d'application : entre 12°C et 25°C sur un bois sec et hors courant d'air. Aspect laiteux en pot qui disparaît après séchage.

1. Remuer le vitrificateur avant et pendant l'utilisation à l'aide d'une baguette longue et large afin de bien l'homogénéiser.
2. Vitrifier à l'aide d'une brosse (poils souples) spéciale « vitrificateur acrylique ».
3. Débuter par le haut de l'escalier en vitrifiant marches et contremarches en vous plaçant, si possible, face à la lumière.
4. Travailler en couches régulières et garnies, en finissant dans le sens des veines du bois.
5. Pour une résistance optimale, appliquer 3 couches de vitrificateur ou 2 couches après la SOUS-COUCHE V33.
6. Egrenier (abrasif grain 120) et dépoussiérer avant d'appliquer une 2ème couche. Si nécessaire appliquer une 3ème couche, sans égrenage entre couches.
7. Laisser sécher 24 heures. Utiliser votre escalier avec précaution dans les premiers jours suivants l'application. La résistance optimale du vitrificateur est obtenue après 2 semaines.

ENTRETIEN

Pour conserver la beauté de l'escalier, entretenir avec le NETTOYANT PARQUETS ET STRATIFIÉS V33.

CONSEILS

ASPECT FINAL : pour conserver la couleur obtenue après ponçage de l'escalier, appliquer directement trois couches de vitrificateur GEL ESCALIERS. Pour lui apporter un ton plus chaud, appliquer une couche de SOUS-COUCHE V33 puis deux couches de vitrificateur.