



Expert

ALU

ULTRA ADHÉRENCE

FENÊTRES, VÉRANDAS, PORTAILS...




- Résistance intempéries, taches et UV
- Tendu parfait



Formats : 0,25L - 0,5L - 2L

- Excellente adhérence sans sous-couche, ne s'écaille pas*.
- Résistance UV et intempéries**.
- Laque auto-lissante pour un fini sans défaut.
- Facilité d'application : texture onctueuse, ne coule pas.
- Entretien facile : lessivable aux détergents ménagers courants.



BLANC SATIN

* Satisfait aux tests d'adhérence par quadrillage sur différentes finitions.

** Satisfait aux tests de vieillissement accéléré et naturel.

Expert

ALU ULTRA ADHÉRENCE



DESTINATION

- Idéale pour tous les supports ALU extérieurs ou intérieurs : portails, fenêtres, portes, baies, vérandas, portes de garages...
- S'applique sur tous types de supports neufs, bruts ou à rénover.

> ÉTAPE 1 - PRÉPARATION

La préparation du support est une étape OBLIGATOIRE.
De manière générale, éviter l'acétone qui laisse un résidu gras.

- **Sur ALU BRUT, ALU ANODISE** : Eliminer les végétaux, visibles ou non, en appliquant un anti-mousse. Poncer impérativement le support au grain 240 et lessiver avec un nettoyant à base de soude (alcalin). Rincer abondamment à l'eau claire et laisser sécher.
- **Sur ALU DÉJÀ PEINT EN USINE - LAQUE EPOXY** : Eliminer les végétaux, visibles ou non, en appliquant un anti-mousse. Puis appliquer impérativement le Préparateur Express V33 et lessiver soigneusement avec un nettoyant à base de soude (alcalin). Rincer abondamment à l'eau claire et laisser sécher avant mise en peinture. Ne pas poncer le support avec un abrasif.

> ÉTAPE 2 - APPLICATION

OUTILS : baguette large, rouleau laqueur, pinceau à rechampir.
La peinture s'applique également au pistolet (dilution 5% d'eau) en prenant garde à ne pas faire de surépaisseurs.

Conditions idéales d'application : sur support nu, propre, sec et sans écailles, entre 12° et 25°C par temps sec, hors courant d'air et à l'abri du soleil.

1. Mélanger la peinture avec la baguette pour bien homogénéiser. Peinture prête à l'emploi ne pas diluer.
2. Commencer par les angles et les coins à l'aide du pinceau puis continuer au rouleau en évitant les surépaisseurs. Eviter de trop charger en peinture les outils ou à l'inverse de trop tirer. Travailler par petites surfaces afin de ne pas revenir sur un travail en cours de séchage.
3. Laisser sécher 6 heures.
4. Appliquer la 2^e couche au maximum 12 heures après la 1^{ère} (entre 6h et 12h). Laisser sécher 24 heures.

La performance et la résistance optimales de cette peinture sont obtenues après 15 jours, éviter donc de trop solliciter le support (taches, nettoyage...) durant ce laps de temps. Ne pas trop solliciter les supports pendant les périodes de forte humidité.

GARANTIE :

Dans le respect du mode d'emploi sur supports verticaux uniquement. La garantie peut être réduite sur des surfaces soumises à forte humidité et ne s'applique pas sur les surfaces avec des eaux stagnantes. La garantie ne concerne que l'aspect et est limitée au remboursement du produit (sur présentation du ticket de caisse).