



# RESIST' EXTRÊME®

## SOLS GARAGES



**RÉSISTANCE**  
TRAFIC, CHOCS,  
TACHES

• Idéale bétons intérieurs, neufs, anciens, même difficiles.



**ADHÉRENCE**  
**EXTRÊME**  
SANS SOUS-COUCHE

• Directe sur sols/escaliers intérieurs en ciment/béton.



**10** GARANTIE  
**ANS**

• Tendu parfait.

• Garantie 10 ans.

**Formats :**  
0,5L – 2,5L – 5L  
**Aspect :**  
Satin

TECHNOLOGIE EXCLUSIVE  
RÉSINE PHASE SOLVANT



Une formulation solvantée  
40% plus résistante à l'abrasion  
que les peintures à l'eau.

**UNE PERFORMANCE INÉGALÉE**  
**À L'ABRASION, AUX HYDROCARBURES**  
**ET AUX PNEUS CHAUDS**



**2 COUCHES**  
DANS LA JOURNÉE





**RÉSISTANCE**  
TRAFIC, CHOCS,  
TACHES



**LESSIVABLE**  
HAUTE PRESSION

Mention légale : Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

## NUANCIER



# RESIST' EXTRÊME® SOL

DIRECT SUR SOLS ET ESCALIERS INTÉRIEURS EN CIMENT / BÉTON



Cette peinture participe à l'amélioration de ma qualité de vie :

- parce qu'il s'agit de LA solution technique **LA PLUS PERFORMANTE, LA PLUS DURABLE** pour être tranquille plus longtemps.
- parce qu'elle m'apporte un résultat **ESTHETIQUE SANS COMPROMIS**.
- parce qu'elle dispose d'un nuancier **INTEMPOREL** avec des teintes actuelles qui durent.
- parce que la transversalité **DES TEINTES entre les peintures SOLS V33** me permet de coordonner les couleurs même avec des peintures spécialisées.



Fabricant de qualité de vie



## • DESTINATIONS

Supports : ciment, béton, brique... Usage intérieur pour garages, sous-sols, celliers, buanderies, escaliers, ateliers de bricolage...

## • ÉTAPE 1 - PREPARATION

Indispensable avant peinture sol. Le support doit être propre, sec, non gras, poreux et non farinant.

SUPPORTS BRUTS :

- béton neuf : laisser sécher 3 mois avant application de la peinture.
- ciment / béton brut : décraiser à l'aide du Shampooing Actif Ciment-Béton V33. Vérifier la porosité du sol grâce au « test de la goutte d'eau » déposée sur le sol. Si elle reste en surface, le sol n'est pas poreux et la peinture n'adhérera pas. Répéter alors l'application du Shampooing Actif Ciment-Béton V33 en concentrant le dosage puis rincez. Renouveler jusqu'à obtenir le niveau de porosité suffisante. Laisser sécher 48 heures.

- planchers bois : poncer et dépoussiérer.

- métal : dérouiller et dégraisser.

SUPPORTS DÉJÀ PEINTS : lessiver. Poncer à l'abrasif gros grain et éliminer au maximum l'ancienne peinture. Dépoussiérer.

PRÉCAUTIONS SUR RAGRÉAGE :

- neufs : vérifier la compatibilité auprès du fabricant.
- anciens : tester l'adhérence sur une petite surface.

## • ÉTAPE 2 - APPLICATION

Conditions idéales d'application : entre 12° et 25°C. Remuer la peinture avant et pendant l'emploi à l'aide d'une baguette longue et large afin de bien homogénéiser. Commencer par un coin de la pièce puis reculer jusqu'à la sortie. Appliquer la 1ère couche diluée à 5% de white spirit sur sols bruts. Laisser sécher 4 à 6 heures la 1ère couche avant d'appliquer la 2e couche. Au delà de 6 heures, faire un égrenage avant d'appliquer la 2e couche afin d'optimiser l'adhérence de la peinture. Sur sols très poreux ou très sollicités, une 3e couche peut être nécessaire. Délais de remise en service de la pièce : usage piétonnier (24h) – passage de voiture (72h). Durant la 1ère semaine, utiliser les lieux avec précaution.