



Expert

SOL

TENUE EXTRÊME

ESCALIERS, TERRASSES, BALCONS....




Formats : 0,5L - 2,5L - 3L - 5L

- Résistance intempéries, chocs et UV
- Longue tenue des couleurs
- Excellente adhérence sans sous-couche*.
- Résistance UV, intempéries et abrasion**.
- Performance anti-taches et traces de rouille qui s'enlèvent par simple nettoyage.
- Protection UV pour une très longue tenue des couleurs.



NUANCIER



Aspect SATIN

* Satisfait aux tests d'adhérence par arrachage de plots - ASTM D4541.

** Satisfait aux tests d'abrasion humide - ASTM 2486

Expert

SOL TENUE EXTRÊME



DESTINATION

- S'applique sur tous les sols extérieurs ou intérieurs de type ciment, béton, dalles extérieures, pierres...
- Idéale pour escaliers, terrasses, balcons, seuils de portes.

> ÉTAPE 1 - PRÉPARATION

SUR SUPPORTS BRUTS :

- Lessiver impérativement à l'aide du Shampooing Actif Ciment-Béton V33 et rincer (sur bétons poudreux, appliquer jusqu'à élimination complète des particules et poussières qui se détachent), puis laisser sécher.
- Vérifier ensuite la porosité du sol en versant une goutte d'eau sur le sol à différents endroits. Si l'eau reste en surface, le sol n'est pas assez poreux. Répéter alors l'application du Shampooing Actif Ciment-Béton V33 en concentrant le dosage puis rincer. Renouveler jusqu'à obtenir le niveau de porosité suffisante.
- Laisser sécher 48 heures.
Laisser sécher 3 mois les bétons neufs avant d'appliquer le produit • Sur ragréages, appliquer impérativement le Shampooing Actif Ciment-Béton V33, puis tester l'adhérence sur une petite surface.

SUR SUPPORTS DÉJÀ PEINTS :

- Appliquer le Shampooing Actif Ciment-Béton V33, rincer, laisser sécher, puis poncer pour éliminer la peinture non adhérente et dépoussiérer.

> ÉTAPE 2 - APPLICATION

OUTILS : baguette large, rouleau à poils longs (8 à 12mm), pinceau.

Conditions idéales d'application : sur support propre, sec, non gras, poreux, sans écailles et non farinant, entre 10° et 25°C par temps sec et hors courant d'air.

1. Mélanger la peinture avec la baguette pour bien homogénéiser.
2. Appliquer la peinture en couches croisées et régulières en évitant les surépaisseurs. Sur sols bruts en ciment ou béton, diluer la 1^{ère} couche avec 5% d'eau. Commencer par la périphérie et les angles à l'aide du pinceau puis continuer au rouleau. Travailler par petites surfaces de 2m² à la fois. Éviter de trop charger en peinture les outils ou à l'inverse de trop tirer.
3. Laisser sécher 4 heures.
4. Appliquer la 2^e couche de peinture. Laisser sécher. Délai de remise en service du sol : usage piétonnier 12 heures.

La performance et la résistance optimales de cette peinture sont obtenues après 15 jours, éviter donc de trop solliciter le support (chocs, taches, nettoyage...) durant ce laps de temps. Sur sols très poreux ou très sollicités, une 3^e couche peut être nécessaire.